

PAT-NO: JP403215417A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03215417 A
TITLE: LONG-ACTING ARTICLE AND ITS PRODUCTION
PUBN-DATE: September 20, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMAUCHI, AIZO
HIRASA, OKIHIKO
OKANE, OSAMU
NAKAMURA, ISEI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP02007801

APPL-DATE: January 17, 1990

INT-CL (IPC): A61K009/70, A61K031/155 , A61K031/415 , B01J013/00 ,
C08J003/28
 , C08L029/04 , C08L029/04 , C08L029/04 , C09K003/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a novel long-acting article capable of gradually releasing a drug by incorporating a mitotic agent or proteolytic enzyme-inhibiting agent into a polyvinyl alcohol-containing gel containing at least one kind of compound selected from among hyaluronic acid and salts thereof.

CONSTITUTION: An aqueous solution of polyvinyl alcohol containing hyaluronic acid which is one kind of mucopolysaccharides or salt thereof is irradiated with ionized radiation to form a water-containing gel, which is then dipped

into an aqueous solution containing mitotic agent or proteolytic enzyme inhibitor to provide a long acting article. The novel long-acting article gradually releases drug and the effects are retained over a long time.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

DERWENT-ACC-NO: 1991-321580

DERWENT-WEEK: 199144

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Long-acting drugs complex - comprises
miotic(s) in polyvinyl alcohol hydrogel contg. hyaluronic
acid and/or its salts

PATENT-ASSIGNEE: AGENCY OF IND SCI & TECHNOLOGY [AGEN]

PRIORITY-DATA: 1990JP-0007801 (January 17, 1990)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES MAIN-IPC		
<u>JP 03215417 A</u>	September 20, 1991	N/A
000 N/A		
JP 94047558 B2	June 22, 1994	N/A
006 A61K 045/00		

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
JP 03215417A	N/A	1990JP-0007801
January 17, 1990		
JP 94047558B2	N/A	1990JP-0007801
January 17, 1990		
JP 94047558B2	Based on	JP 3215417
N/A		

INT-CL (IPC): A61K009/70, A61K031/15, A61K031/155, A61K031/415
,
A61K045/00, B01J013/00, C08J003/28, C08L029/04, C09K003/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 03215417A

BASIC-ABSTRACT:

The long-acting complex (I) contains miotics (pref. pilocarpine hydrochloride)
or protease inhibitor (pref. 'naphamostat mesylate') in a polyvinyl alcohol
(PVA) hydrogel contg. one or more of hyaluronic acid or its salts.

Aq. PVA soln. contg. one or more of hyaluronic acid or its salts is irradiated with ionised radiation to form a hydrogel and soaked in an aq. soln. of miotics or protease inhibitor to obtain (I).

USE/ADVANTAGE - It has an excellent adaptability to a living body. It is easy to handle and can be moulded into various shapes. Drug-release is controllable by changing concn. of hyaluronic acid (or the salts) or by exposure to a dose of ionised radiation.

In an example, a 7 wt.% aq. PVA (average polymerisation deg. = 2,000) soln. and the mixt. with 1 wt.% hyaluronic acid sodium salt (HANa) (mol. wt. = 1,200,000) were separately irradiated with Co60 gamma-ray to give hydrogels. Hydrogel (0.7 g.) was soaked in 1.4 g. each of aq. solns. (500 mg/l.) of pilocarpine hydrochloride and naphamostat mesylate individually. Drug-concns. were both 400 mg/l. in PVA alone and 1800 mg/l. (naphamostat mesylate) and 700 mg/l. (pilocarpine hydrochloride) in PVA contg. HANa.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: LONG ACT DRUG COMPLEX COMPRISE MIOTIC POLYVINYL ALCOHOL HYDROGEL
CONTAIN HYALURONIC ACID SALT

DERWENT-CLASS: A96 B04 B07 C03

CPI-CODES: A10-E09B2; A12-V01; B04-C02E; B04-C03B; B07-A02; B07-D09;
B12-G01B3; B12-L04; B12-M10A; C04-C02E; C04-C03B; C07-A02; C07-D09;
C12-G01B3; C12-L04; C12-M10A;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M1 *02*

Fragmentation Code

H4 H401 H481 H7 H713 H721 M210 M212 M272 M281
M320 M423 M431 M510 M520 M530 M540 M782 M903 M904
M910 R052 V0 V743

Specific Compounds

21380M 21380Q

⑫ 公開特許公報(A) 平3-215417

⑤Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	⑬公開 平成3年(1991)9月20日
A 61 K 9/70	3 5 7	7038-4C	
31/155		6971-4C	
31/415	ABL	7475-4C	
B 01 J 13/00		6345-4G	
C 08 J 3/28	E	7918-4F	
C 08 L 29/04	LCN	6904-4J	
	LGS	6904-4J	
	LGW	6904-4J	
C 09 K 3/00	1 1 0	9049-4H	

審査請求 有 請求項の数 6 (全 6 頁)

⑭発明の名称 持続性活性体及びその製造方法

⑯特 願 平2-7801

⑰出 願 平2(1990)1月17日

⑱発明者 山内 愛造 茨城県つくば市並木3丁目708棟(無番地)
 ⑱発明者 平佐 興彦 茨城県つくば市吾妻3丁目959棟2号
 ⑱発明者 大金 修 茨城県つくば市春日3-13-6 KASUGA32、C101
 号室
 ⑱発明者 中村 以正 茨城県つくば市吾妻3丁目930棟1号
 ⑲出願人 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
 ⑳指定代理人 工業技術院繊維高分子材料研究所長

明 細 書

1. 発明の名称 持続性活性体及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

1. ヒアルロン酸及びその塩類の中から選ばれた少なくとも1種を包含したポリビニルアルコール含水ゲルに縮阻剤を包含させて成る持続性活性体。
2. 縮阻剤が塩酸ピロカルピンである請求項1記載の持続性活性体。
3. ヒアルロン酸及びその塩類の中から選ばれた少なくとも1種を含有するポリビニルアルコール水溶液にイオン化放射線を照射して含水ゲルを形成させたのち、縮阻剤を含有する水溶液に浸せきして、含水ゲル中に該縮阻剤を包含させることを特徴とする請求項1記載の持続性活性体の製造方法。
4. ヒアルロン酸及びその塩類の中から選ばれた少なくとも1種を包含したポリビニルアルコ-

ル含水ゲルにタンパク分解酵素阻害剤を包含させてなる持続性活性体。

5. タンパク分解酵素阻害剤がメシル酸ナフアモスタットである請求項4記載の持続性活性体。

6. ヒアルロン酸及びその塩類の中から選ばれた少なくとも1種を含有するポリビニルアルコール水溶液にイオン化放射線を照射して含水ゲルを形成させたのち、タンパク分解酵素阻害剤縮阻剤を含有する水溶液に浸せきして、含水ゲル中に該タンパク分解酵素阻害剤を包含させることを特徴とする請求項4記載の持続性活性体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は新規な持続性活性体及びその製造方法に関するものである。さらに詳しくいえば、本発明は、薬剤を徐々に放出し、その効果を長時間にわたって持続しうる縮阻剤又はタンパク分解酵素

阻害剤を包含する持続性活性体、及びこのものを効率よく製造する方法に関するものである。

従来の技術

近年、臨床医療分野においては、長時間にわたって薬剤を徐々に放出して、その効果を持続しうる活性体が注目され、これまでこのような持続性活性体やその製造方法が種々提案されている。しかしながら生体適合性、薬剤放出性、取扱い性などをすべて十分に満たす持続性活性体はまだ見い出されていないのが実状である。本発明者らは、先にポリビニルアルコール含水ゲルに薬剤を含浸させた持続性活性体の製造方法(特公昭52-32971号公報、特公昭56-20284号公報)、架橋化ポリビニルアルコール含水ゲルに眼疾治療薬剤を含有させて成る持続性高粘度点眼薬(特公昭56-48484号公報)を見い出した。しかしながら、これらの持続性活性体は生体適合性や薬剤放出性などについては必ずしも十分に満足しうるものではなかった。

他方、本発明者らにより、ポリビニルアルコー

ルと酸性多糖類やその変性体とを含む水溶液に、イオン化放射線を照射することによって、ポリビニルアルコールゲル中に該酸性多糖類やその変性体を含有する生体適合性の良好な人工生体組織が得られることが見い出されている(特公昭51-11139号公報)。

発明が解決しようとする課題

本発明は優れた生体適合性を有し、かつ長時間にわたって効果を持続しうる上、取扱い性が良好な持続性活性体を提供することを目的としてなされたものである。

課題を解決するための手段

本発明者らは、前記の好ましい性質を有する持続性活性体を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、ムコ多糖類の一種であるヒアルロン酸やその塩類を包括したポリビニルアルコール含水ゲルはポリビニルアルコールのみの含水ゲルに比べて、生体適合性に優れるとともに特定の薬剤を多量に包含

し、長時間にわたって該薬剤を徐々に放出して、その効果を持続しうる上、取扱い性が良好であることを見い出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、ヒアルロン酸及びその塩類の中から選ばれた少なくとも1種を包括したポリビニルアルコール含水ゲルに縮阻剤又はタンパク分解酵素阻害剤を包含させて成る持続性活性体を提供するものである。

本発明に従えば、前記持続性活性体は、ヒアルロン酸及びその塩類の中から選ばれた少なくとも1種を含有するポリビニルアルコール水溶液にイオン化放射線を照射して含水ゲルを形成させたのち、縮阻剤又はタンパク分解酵素阻害剤を含有する水溶液に浸せきして、含水ゲル中に該縮阻剤又はタンパク分解酵素阻害剤を包含させることにより、製造することができる。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明に用いられるヒアルロン酸はムコ多糖の1

種であって、吸水性及び生体適合性に優れ、医薬・医用材料や化粧品材料などとして注目されている物質である。このヒアルロン酸は従来、鶏の鶏冠や皮膚など、動物の組織から抽出され、高価なものであったが、近年バイオテクノロジーによって、微生物から得られるようになり、比較的安価に入手することができるようになった。

本発明においてはヒアルロン酸の分子量については特に制限はなく、通常分子量100万以上のものが用いられる。また、このヒアルロン酸は遊離の形で用いてもよいし、ナトリウム塩やカリウム塩などの塩の形で用いてもよく、あるいはこれらを混合して用いてもよい。

本発明においてポリビニルアルコール含水ゲルを形成させるのに用いられるポリビニルアルコールについては、イオン化放射線を照射して架橋化処理する際にその反応を阻害しないものであればよく、特に制限されず、完全ケン化、部分ケン化のいずれのものも用いることができる。また、重合度についても特に制限はないが、架橋化処理の

際の反応効率の点から平均重合度1000以上のものが好ましい。

本発明においては、前記ヒアルロン酸やその塩類を含有するポリビニルアルコール水溶液に、イオン化放射線を照射して含水ゲルを形成させるが、この際用いられる該ヒアルロン酸やその塩類の濃度については特に制限はなく、ポリビニルアルコールと共存下に水溶液を形成しうる濃度であればよいが、一般的にはポリビニルアルコールの濃度と同等若しくはそれ以下の範囲で選ばれる。また、該イオン化放射線としては、 γ 線、電子線など、いずれも用いることが出来るが、ガラス容器の中で均質なゲルを形成し得る点から γ 線を用いるのが有利である。

本発明においては、ヒアルロン酸やその塩類を含有するポリビニルアルコール水溶液に、イオン化放射線を照射して、ポリビニルアルコール分子間に架橋を形成させ、三次元網目構造とすることにより、含水ゲルが形成される。この含水ゲルの平衡重量膨潤比は、イオン化放射線の照射量及び

ヒアルロン酸やその塩類の濃度によって左右され、イオン化放射線の照射量が多くなるに伴い平衡重量膨潤比は減少し、一方ヒアルロン酸やその塩類の濃度が高いほど平衡重量膨潤比は大きくなる。薬剤はこのようにして形成された含水ゲルの網目構造中に捕捉され、この網目を通して徐々に外部に放出される。この薬剤の捕捉力および放出速度はヒアルロン酸やその塩類の濃度及びイオン化放射線の照射量(架橋密度)によって左右され、同一架橋密度においては、ヒアルロン酸やその塩類の濃度が高いほど縮腫剤やタンパク分解酵素阻害剤の捕捉力が高く、一方ヒアルロン酸やその塩類の濃度が同一の場合、架橋密度が高いほど、該薬剤の放出速度が小さい。したがって、該薬剤の効果の持続性はヒアルロン酸やその塩類の濃度及びイオン化放射線の照射量によってコントロールすることができる。

本発明においては、前記含水ゲル中に包含される薬剤として、縮腫剤及びタンパク分解酵素阻害剤が用いられる。これらの薬剤としては、長時間

にわたって変質せず、かつ水溶性のものが好ましく、このようなものとしては、縮腫剤では塩酸ピロカルピン、タンパク分解酵素阻害剤ではノシル酸ナファモスリットが好適である。これらの薬剤はヒアルロン酸やその塩類と親和性を有し、ヒアルロン酸やその塩類を包括するポリビニルアルコール含水ゲルによって多量に捕捉され、本発明の効果により有効に発揮される。

本発明方法において、該含水ゲル中に前記薬剤を包含させるには、前記のようにして得た含水ゲルをそのまま、あるいはいったん部分的又は完全に乾燥した後該薬剤を含有する水溶液に数時間ないし数十時間浸せきすることによって行われる。この際、薬剤を迅速に捕捉させようとする場合、該含水ゲルを凍結乾燥し、前記薬剤を含有する水溶液に浸せきするのが有利である。この薬剤を含有する水溶液の濃度については特に制限はなく、飽和濃度以下、好ましくは0.05～5重量%の範囲で適宜選ばれる。

このようにして、ヒアルロン酸やその塩類を包

括したポリビニルアルコール含水ゲルに縮腫剤又はタンパク分解酵素阻害剤を包含させて成る本発明の持続性活性体を効率よく製造することができる。

この持続性活性体の製造方法として、前記の本発明以外の方法、例えば、ヒアルロン酸やその塩類を含有するポリビニルアルコール水溶液にあらかじめ縮腫剤又はタンパク分解酵素阻害剤を加えておいて、イオン化放射線を照射することにより、該持続性活性体を製造する方法なども場合により用いることができるが、この方法は、使用する薬剤がイオン化放射線の照射によって、変質や分解を受けやすい場合には好ましくない。

このようにして得られた本発明の持続性活性体はポリビニルアルコールの含水ゲルに薬剤を包含させたものであるため、フィルム状、シート状、ブロック状、顆粒状、コンタクトレンズ状など任意の形状に成形することができる。

発明の効果

本発明の持続性活性体は、ヒアルロン酸やその塩類を包括したポリビニルアルコール含水ゲルに、腫瘍剤又はタンパク分解酵素阻害剤を包含させたものであって、該ヒアルロン酸やその塩類の作用により、前記腫瘍剤が多量に包含されるとともに、含水ゲルの三次元網目構造によって、該腫瘍剤が徐々に外部に放出されるため、その効果が長時間にわたって持続する。又、この効果の持続性は、含水ゲル中に包含させるとヒアルロン酸やその塩類の量及び含水ゲルの架橋密度によって容易にコントロールすることができる。本発明の持続性活性体は、このような優れた特徴を有することから、眼科領域や臨床医療分野において極めて有用である。

実施例

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。

なお、含水ゲル中へ包含された薬剤量は、薬剤水溶液中の薬剤量の減少量から求め、含水ゲルからの水中への薬剤放出量は、薬剤が放出された水

溶液中の薬剤量から求めた。また、水溶液中の薬剤量は紫外分光光度計を用いて測定した。

参考例

平均重合度約2000の完全ケン化ポリビニルアルコール(PVA)7重量%を含有する水溶液、及び該PVA7重量%と各濃度の分子量約120万のヒアルロン酸ナトリウム(HANA)とを含有する水溶液を調製したのち、各水溶液5mlをアンプルに入れ、やや減圧下に密封し、次いでこれにコバルト60γ線を種々の線量でもって照射し、含水ゲルを形成させた。

次に、アンプルからこの含水ゲルを取り出し、23℃の蒸留水中に投じて膨潤させ、次式に従って平衡重量膨潤比を求めた。その結果を第1図にグラフで示す。

膨潤ゲルの重量

平衡重量膨潤比 =

ゲル中の固体重量

第1図から分かるように、同一γ線照射量においては、ヒアルロン酸ナトリウムの濃度が高くなると、平衡重量膨潤比が大きくなり、一方、同一ヒアルロン酸ナトリウム濃度においては、γ線照射量が多くなると、すなわちゲルの架橋密度が高くなると平衡重量膨潤比が小さくなる。

実施例1

平均重合度約2000の完全ケン化PVA7重量%を含有する水溶液、及び該PVA7重量%と分子量約120万のヒアルロン酸ナトリウム1重量%とを含有する水溶液をそれぞれ調製した後、参考例と同様にして、平衡重量膨潤比約30の含水ゲルを形成させた。

一方、腫瘍剤の塩酸ピロカルピン、タンパク分解酵素阻害剤のメシル酸ナフモスリット〔以下フサン(商品名)という〕、抗生物質のクロラムフェニコール及び抗ウイルス剤の5-ヨードデソキシウリジンをそれぞれ500mg/2濃度で含

有する各水溶液を調製した。次に前記の各ゲル約0.7gを、前記各薬剤水溶液約1.4g中に、平衡状態に達するまで浸せきして、該薬剤をゲル中に包含させ、持続性活性体を得、その中の薬剤濃度を求めた。その結果を第2図に示す。

第2図から分かるように、ヒアルロン酸ナトリウムを含まないPVAのみのゲルでは、ゲル中の薬剤濃度は、いずれの薬剤もゲル1g当たり約400mgであった。一方、PVA7重量%とヒアルロン酸ナトリウム1重量%とを含むゲルはフサンと塩酸ピロカルピンを多く含み、フサンでは4.5倍の1800mg/2、塩酸ピロカルピンでは約2倍の700mg/2であった。しかし、クロラムフェニコールと5-ヨードデソキシウリジンの濃度はPVAのみのゲルの場合とほとんど変わらず、これらの薬剤とヒアルロン酸ナトリウムの相互作用がほとんどないことが想定される。

実施例2

平均重合度約2000の完全ケン化PVA7重

量%、及び該PVA7重量%と分子量約120万のヒアルロン酸ナトリウム0.2重量%、0.5重量%、1.0重量%とを含む水溶液をそれぞれ調製したのち、参考例と同様にして、平衡重量膨潤比約30の含水ゲルを形成させた。

次に、各ゲル約0.7gを濃度500mg/lのフサン水溶液約1.4g中に、平衡状態に達するまで浸せきして、フサンをゲル中に包含させ、各持続性活性体を得た。

次に、このようにして得られたフサンを包含する各持続性活性体を20gの水中に投入し、フサンの放出曲線を求めた。その結果を第3図にグラフで示す。第3図において、縦軸はゲル中に包含されたフサン量に対する水中に放出されたフサン量の割合を、横軸は経過時間を示す。

第3図から分かるように、PVAのみのゲルでは浸せき後極めて短時間で放出は平衡に達し、除放効果は殆どない。一方、ヒアルロン酸ナトリウムを包含したPVAゲルでは、ゲル中に包含されたヒアルロン酸ナトリウムの量に相関して除放効

果がみられ、ヒアルロン酸ナトリウム1重量%含有ゲルでは600時間(25日)後でも、まだ除放効果を示した。

実施例3

平均重合度約2000の完全ケン化PVA7重量%、及び該PVA7重量%と分子量約120万のヒアルロン酸ナトリウム0.5重量%とを含有する水溶液をそれぞれ調製したのち、次表に示すようにγ線の照射量を変えて、参考例と同様にして含水ゲルを形成させた。

次に、各ゲル約0.7gを、濃度500mg/lのフサン水溶液約1.4g中に、平衡状態に達するまで浸せきして、フサンをゲル中に包含させ、各持続性活性体を得、これに包含されたフサン量を求めた。次に、このようにして得られたフサンを包含する各持続性活性体を20gの水中に投入し、5日間経過後のフサンの放出量を求めた。これらの結果を表に示す。

		フサン包含量A (mg/ゲル)	フサン包含量B (mg/ゲル)	B/A
PVA7%	照射量 [$(0.2) \times 10^4$]	1.18	466.2	0.77
		1.74	617.0	0.78
		3.40	600.0	0.88
		0.98	723.2	0.49
PVA7% + HANA0.5wt%	照射量 [$(0.2) \times 10^4$]	1.18	776.8	0.44
		1.74	920.6	0.27
		3.40	1137.0	0.11
		0.98	1246.9	0.03

表から分かるようにヒアルロン酸ナトリウム0.5重量%を含有するゲルは、PVAのみのゲルに比べて同一照射量においてフサン包含量はるかに多く、かつフサン放出量も著しく少ない。また、ヒアルロン酸ナトリウム0.5重量%を含有するゲルは、γ線の照射量の増加とともに、フサン包含量が増加し、かつフサン放出量が減少しており、その結果フサン包含量に対するフサン放出量の割合は、照射量が増加するに伴い急激に小さくなる。

以上の結果から、ヒアルロン酸やその塩類を包含したポリビニルアルコール含水ゲルに、腫瘍剤

又はタンパク分解酵素阻害剤を包含させた本発明の活性体は、該薬剤が徐々に放出され、長時間にわたって、その効果を持続し得ることが分かる。

4. 図面の簡単な説明


第1図は各濃度のヒアルロン酸ナトリウムを含むポリビニルアルコール含水ゲルにおけるγ線照射量と平衡重量膨潤比との関係の一例を示すグラフ、第2図はポリビニルアルコールのみの含水ゲル及びヒアルロン酸ナトリウムを含むポリビニルアルコール含水ゲルに包含された各種薬剤濃度の1例を示すグラフ、第3図は各濃度のヒアルロン酸ナトリウムを含むポリビニルアルコール含水ゲルにおける包含された薬剤の水中への放出割合と経過時間との関係の1例を示すグラフである。

特許出願人 工業技術院長 杉 浦 賢
指定代理人 工業技術院機械高分子材料研


須 田 昌



第1図



第2図



第3図

